

PERLACEO

PRODUS DE FINISARE DECORATIV SILOXANIC CU EFECT SIDEFIU PENTRU INTERIOR

seria 384

DESCRIERE

PERLACEO este un produs decorativ mural pentru interioare pe baza de polimeri siloxanici modificati si aditivi speciali care, aplicat pe un fond vopsit deja cu DECORFOND 3880019 permite obtinerea unor efecte cromatice speciale si rafinate, puse în evidenta de incidenta luminii.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suporturi vopsite cu DECORFOND 3880019:

- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Suprafete din beton.
- Suprafete din ghips si ghips carton.
- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat conform modalitatilor descrise în paragraful "PREGATIREA SUPORTULUI".

Nu aplicati pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Copolimeri siloxanici modificati
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,10 \pm 0,05$ Kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 44000 ± 3200 cps la 30°C (vâscozimetru rotational Brookfield)
- Uscare (la 25°C si 65% U.R.): superficiala în 1 ora; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 6 ore.

PREGATIREA SUPORTULUI

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar, refaceti sau consolidati suportul cu produse specifice.
- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Pentru a proteja zidul de formarea mucegaiului, aditivati produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente si partile decojite din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.

Suprafete tencuite, din ghips si ghips carton:

- Nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorojelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO. Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapier.
- Efectuati eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Fixati cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe

baza de apa sau de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001. Pe suprafete farâncioase, în prezenta unor vopsele deteriorate sau straturi de tempera vechi de grosime mica si pe mase de spaclu pe baza de ciment utilizati izolantul pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fara solvent ATOMO 8840001.

- Aplicati 2 straturi de DECORFOND 3880019, conform indicatiilor din fisa tehnica respectiva.
- La uscarea completa, dupa cel puțin 6 ore, aplicati PERLACEO.

Suprafete din beton:

- Eliminati partile structurale de ciment cu aderența slaba.
- Barele metalice ale armaturilor care ies la suprafata vor fi periate cu grija si tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.

- Refaceti partile lipsa cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop anticcontractie fibroranforsat 9490140/130; efectuati nivelarea finala cu BETOXAN 200 nivelator anticcontractie si anticarbonatare 9490120.

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si aplicati un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa sau de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001. În prezenta straturilor de grosime redusa de tempera vechi sau de zugraveli farâncioase aplicati un strat de izolant fixativ mural pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001.

- Aplicati 2 straturi de DECORFOND 3880019, conform indicatiilor din fisa tehnica respectiva.
- La uscarea completa a fondului, dupa cel puțin 6 ore, aplicati PERLACEO.

*(Dilutiile izolantului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

INDICATIPENTRU APLICARE

- PERLACEO trebuie aplicat pe fondul specific DECORFOND.

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. $+8^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$

Umiditatea relativa a mediului: $<75\%$

Temperatura suportului: Min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$

Umiditatea suportului: $<10\%$

- Unelte: pensula, burete, tampon sau cârpa.

- Dilutie: cu 70 pâna la 100% apa.

- Prelucrare: dupa distribuirea produsului cu pensula pe suprafete, efectuati finisarea:

. cu pensula: lucrându-l în mod neuniform pentru a obtine efectul nuantat.

. cu burete sau tampon: lucrati-l cu buretele sau tamponul usor îmbibate cu vopsea.

. cu cârpa: îndepartati cu o cârpa excesul de pe suport; miscarea impusa cârpei creeaza efectul decorativ

PERLACEO

PRODUS DE FINISARE DECORATIV SILOXANIC CU EFECT SIDEFIU PENTRU INTERIOR

seria 384

- Produsul trebuie prelucrat înainte de a începe faza de uscare; pe suprafețele extinse evitați racordurile; lucrați întotdeauna ud pe ud, folosind un număr suficient de lucratori pentru a garanta această condiție.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

- Consum indicativ: aproximativ 15-20 mp/l per strat, în funcție de tipul de suport și de prelucrare. Consumul respectiv se referă la suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice sistematice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Nu recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

COLORAREA

Culoarea poate fi obținută cu ajutorul sistemului colorimetric Marmocrom și cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L : vopsele cu efecte decorative (pe bază de apă) : 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

PERLACEO Contine max.: 100 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deseuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Produs de finisare siloxanic cu efect sidefiu pentru interior.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică vopseaua pe bază de polimeri siloxanici în dispersie apoasă PERLACEO s. 384, colorată în mod adecvat, potrivită pentru a obține cromatice speciale.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului € per mp.