

PRO-LINK

FOND ADEZIV PENTRU ÎNVELIȘURILE CERAMICE

cod 4750006

DESCRIERE

PRO-LINK este un produs pe bază de polimeri acrilici dispersat în apă și aditivi speciali care conferă produsului o aderență optimă la suprafețe foarte netede de tip faianță, gresie, mozaic și altele.

PRO-LINK creează un substrat ancorant de legătură care trebuie acoperit cu MARCOTHERM ADESIVO.

La exterior se realizează astfel o nivelare ideală pentru aplicarea ulterioară a sistemului tip cappotto MARCOTHERM.

La interior se realizează o suprafață adecvată pentru a fi finisată cu produse de finisare minerale sau sintetice.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Suprafețe dificile: faianță, mozaic, gresie.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: polimer acrilic
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1.40 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 7800 ± 500 cps la 25°C (vâscozimetru rotațional Brookfield)
- Granulometrie medie: 0,5 mm
- Uscare (la 25°C și 65% U.R.): superficială în 1 oră; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore, până la maximum 48 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe exterioare:

- Efectuați o curățare adecvată cu aparat de curățare cu apă la presiune înaltă și detergenți pentru a elimina tot ceea ce poate compromite aderența.

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați PRO-LINK conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- După 4 până la 48 de ore efectuați o primă nivelare cu MARCOTHERM ADESIVO seria 957.

- După cel puțin 24 de ore aplicați MARCOTHERM ADESIVO seria 957 pentru lipirea panourilor de polistiren și aplicați componentii sistemului cappotto MARCOTHERM.

Suprafețe interioare:

- Efectuați o curățare adecvată cu aparat de curățare cu apă la presiune înaltă și detergenți pentru a elimina tot ceea ce poate compromite aderența.

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați PRO-LINK conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- După 4 până la 48 de ore efectuați o primă nivelare cu MARCOTHERM ADESIVO seria 957.

- După cel puțin 24 de ore aplicați sistemul de finisare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. $+8^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$

Umiditatea relativă a mediului: $<75\%$

Temperatura suportului: Min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$

Umiditatea suportului: $<10\%$

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- După aplicare suprafețele exterioare trebuie protejate de ploaie și umiditate până la uscarea completă a produsului.

- Unelte: pensulă, rol.

- Amestecați produsul înainte de aplicare.

- Diluție: pregătit pentru utilizare sau cu maximum 10% apă.

- Nr. straturi: 1 strat.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

- Consum indicativ: 15-20 mp/l. Dată fiind tipologia specială a suprafeței acoperite deja este indicată efectuarea unei probe practice pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul este disponibil în alb și nu poate fi colorat.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: $+30^\circ\text{C}$

Temperatura minimă de conservare: $+5^\circ\text{C}$

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. I: vopsele monocomponente cu performanțe înalte (pe bază de apă): 140 g/l (2010)

Acest produs conține max.: 140 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică PRO-LINK cod 4750006, fond adeziv pentru învelișuri ceramice, pe bază de polimeri acrilici, într-un singur strat, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte.

PRO-LINK
FOND ADEZIV PENTRU ÎNVELIȘURILE CERAMICE
cod 4750006

Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.