

FONDO MURALES

A. Caracteristici tehnice de aplicare:

Diluarea: 20-30% apa potabila

Randament: 12-14 mp/l intr-un singur strat in functie de natura suportului

Instrumente de utilizare: pensula, rola sau prin pulverizare (ajutaj 1,7mm)

Fixative: Neofix by Oikos

Temperatura de aplicare + 5 grade C \ +36 grade C (cu umiditate nu mai mare de 80%)

Timp uscare la pipait: 2-3h (temperatura 20 grade C cu o umiditate de aproximativ 75 %)

Timp de uscare totala: 24 ore (temperatura = 20 grade C cu o umiditate de aprox75%)

Supra-varuire: 4-6h (temperatura = 20 grade C cu o umiditate de aproximativ 75%)

Curatire instrumente: Apa

B. Caracteristici tehnice ale produsului:

Compozitie: rasini acrilice in dispersie apoasa, incarcari de acoperire pe baza de bioxid de titan, pigmenti organici si anorganici, conservanți, aditivi capabili sa faciliteze aplicare si formarea peliculei.

Greutate specifica: 1,65kg/l +/- 3% (alb)

pH: 8 ÷ 9

Vascozitate: 25.000 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 revs/min.25 ° C)

Temperatura de depozitare: +2 grade C /+36 grade C. A se feri de ger

Reactie la foc: Negativa daca produsul se aplica pe fonduri neinflamabile; material pe baza de apa cu o greutate mai mica de 0,600 mm uscati.

Culori: Alb + Mapa de culori DCS by Oikos

Limite de eliminare a compusilor Organici Volatili (VOC) conform normelor

2004\42\CE: Clasa de apartenenta: A\C; VOC: 8g\L , limita faza 1 (de la 1.1.2007):

50g\L, limita faza 2 (de la 1.1.2010): 30 g\L;

Ambalaje: 1-5-15 L