

PROTETTIVO PER STUCCO

FIȘA TEHNICA TL/an/02 PROTETTIVO PER STUCCO

A. Calități tehnice

PROTETTIVO PER STUCCO (Cera per Raffaello) by Oikos este un produs special de protecție creat pentru Aureum, Stucco Romano, Raffaello Decor Stucco, Raffaello Madreperlato, Coccio Antico și Coccio Design by Oikos. Este alcătuit din ceara cu catene moleculare lineare în soluție de apă și aditivi speciali care ajută la aplicarea produsului. Aceste caracteristici fac suprafețele tratate cu Protettivo per Stucco by Oikos impermeabile și rezistente la spălare și ștergere. Produsul nu are miros puternic, nu este inflamabil, fiind nedăunătoare omului și mediului înconjurător.

B. Utilizarea

Se utilizează ca strat protectiv pentru Aureum, Stucco Romano, Raffaello Decor Stucco, Coccio Antico, Coccio Cemento și Raffaello Madreperlato by Oikos.

C. Modalitatea de aplicare – Protettivo per Stucco

Folosind o carpa moale, înmuiată în produs, aplicați în mod uniform, într-o mișcare circulară, două straturi de PROTETTIVO per STUCCO by Oikos lăsând timp aproximativ o oră între fiecare strat.

D. Caracteristici tehnice de aplicare:

Diluarea: gata de utilizare

Randament: 15-20 mp/l în funcție de gradul de absorbție al suportului

Instrumente de utilizare: panza moale

Temperatura de aplicare + 5 grade C \ +36 grade C (cu umiditate nu mai mare de 80%)

Timp uscare la pipăit: 1h (temperatura 20 grade C cu o umiditate de aproximativ 75 %)

Timp de uscare totală: 4 zile (temperatura = 20 grade C cu o umiditate de aprox 75%)

Curățire instrumente: Apă

E. Caracteristici tehnice ale produsului:

Compozitie: ceara in solutie pe baza de apa cu catene moleculare liniare si diversi aditivi

Greutate specifica: 1 kg/l +/- 3% (alb)

pH: 8 ÷ 8.5

Vascozitate: 20.500 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 revs/min.25 ° C)

Temperatura de depozitare: +2 grade C /+36 grade C. A se feri de ger

Reactie la foc: Negativa daca produsul se aplica pe fonduri neinflamabile; material pe baza de apa cu o greutate mai mica de 0,600 mm uscati.

Limite de eliminare a compusilor Organici Volatili (VOC) conform normelor

2004/42/CE: Clasa de apartenenta: A\C; VOC: 29g\L , limita faza 1 (de la 1.1.2007):

50g\L, limita faza 2 (de la 1.1.2010): 30 g\L;

Ambalaje: 1 - 4 L

***Nota:** Societatea Oikos S.r.l. garantează, conform cunoștințelor tehnice și științifice pe care le deține, că informațiile conținute de fișa de date tehnice sunt corecte. Cu toate acestea, Oikos nu își asumă răspunderea pentru rezultatele obținute prin utilizarea produsului, dat fiind faptul că Oikos nu poate verifica sau controla metoda de aplicare folosită. De aceea, vă recomandăm să verificați cu atenție ca fiecare produs ales să fie adecvat pentru fiecare utilizare individuală.